




M O R

File
ceramic



MOR



MOR ICE 60X120



ICE



STEEL



NIGHT



MOR ICE 60X120

Porcelain floor tiles
Rectified
Matt

10x50 / 4"x12"

30x60 / 12"x24"

60x60 / 24"x24"

60x120 / 24"x48"

MOR

Porcelain floor tiles
Rectified
Matt

MOR ICE 10x30
1030A



MOR ICE 30x60 - 3060A



MOR DEC 30x60 - 3060B



MS MOR ICE 30x30
PZ055



MOR ICE 60x120 - 6012A



MOR ICE 60x60 - 6060A



MOR ICE 30X60 · MOR DEC 30X60 · MOR ICE 60X60

MOR

Porcelain floor tiles
Rectified
Matt

MOR STEEL 10x30
1030A



MOR STEEL 30x60 - 3060A



MOR DEC 30x60 - 3060B




MS MOR STEEL 30x30
PZ055



MOR STEEL 60x120 - 6012A



MOR STEEL 60x60 - 6060A



MOR STEEL 60X120

MOR

Porcelain floor tiles
Rectified
Matt

MOR NIGHT 10x30
1030A



MOR NIGHT 30x60 - 3060A



MOR DEC 30x60 - 3060B



MS MOR NIGTH 30x30
PZ055



MOR NIGHT 60x120 - 6012A



MOR NIGHT 60x60 - 6060A



MOR NIGHT 60X120

MOR

Porcelain floor tiles
Rectified
Matt

MOR DEC 30x60 - 3060B



Variedad gráfica
Designs variety

Disponible en todos los colores
Available in all colours



10x30

30x60

60x60


60x120

+50

+25

+15

+10



MOR ICE 30X60 · MOR NIGHT 60X60 · MS MOR NIGHT 30X30



Consulta stock
Check the stock



MOR DEC 30X60

Embalaje Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			PALET			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/PAL	SQM/PAL	KGS/PAL	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
10X30	4"X12"	39	1,17	24,60	56	65,52	1,377	-	-	-
30X60	12"X24"	6	1,08	22,70	-	-	-	60	64,80	1,362
60X60	24"X24"	3	1,08	24,40	-	-	-	40	43,20	976
60X120	24"X48"	2	1,44	34,11	27	38,88	921	-	-	-

Características técnicas Technical Characteristics

Formato/Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		
										10a	10b	10c		UNE ENV 12633:2005	DIN 51159:2010	DCOF
NORMA ENSAYO TESTING FORM	EN 101	UNE EN ISO 10545-2	UNE EN ISO 10545-3	UNE EN ISO 10545-4	UNE EN ISO 10545-8	UNE EN ISO 10545-9	UNE EN ISO 10545-11	UNE EN ISO 10545-15	UNE EN ISO 10545-15	UNE EN ISO 10545-14	UNE ENV 12633:2005	DIN 51159:2010	DCOF			
GRUPO BIa (PORCELÁNICO) - GROUP BIa (PORCELAIN)																
VALORES UMBRALES TRESHOLD VALUES			≤ 0,5%	≥ 1.500	≥ 35			EXIGIDA DEMANDED	EXIGIDA DEMANDED			≥ GB	≥ CLASE 3			
ST-MOR DEC 30x60	306R	Mohs 6	Cumple	< 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm ²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1	
ST-MOR ICE 30x60	306R	Mohs 6	Cumple	< 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm ²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1	
ST-MOR NIGHT 60x120	306R	Mohs 6	Cumple	< 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm ²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1	
ST-MOR STEEL 30x60	306R	Mohs 6	Cumple	< 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm ²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1	
ST-MOR ICE 60x60	606P	Mohs 6	Cumple	< 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm ²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1	
ST-MOR NIGHT 60x60	606P	Mohs 6	Cumple	< 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm ²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1	
ST-MOR STEEL 60x60	606P	Mohs 6	Cumple	< 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm ²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1	
ST-MOR ICE 60x120	601P	Mohs 6	Cumple	< 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm ²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1	
ST-MOR NIGHT 60x120	601P	Mohs 6	Cumple	< 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm ²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1	
ST-MOS STEEL 60x120	601P	Mohs 6	Cumple	< 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm ²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1	

NORMA | TESTING NORM

- Dureza al rayado de la superficie (MOHS) / surface hardness degree (MOHS)
- Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and superficial aspect
- Absorción de agua (%) / Water absorption (%)
- Carga de rotura (N) / Breaking strength (N)

- Resistencia a la flexión (N/mm² / Modulus of rupture (N/mm²)
- Coefficiente de dilatación térmica lineal / Lineal thermic expansion coefficient
- Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance
- Resistencia al cuarteo / Cracking resistance
- Resistencia a la helada / Frost resistance
- Resistencia a productos químicos / Chemical products resistance
- Ácidos y bases en concentraciones débiles / Acids and bases in shoft concentrations

- Ácidos y bases en concentraciones fuertes / Acids and bases in strong concentrations
- Productos de limpieza doméstica y sales para piscinas / Domestic cleaning products and chemical products for swimming pools
- Resistencia a las manchas / Stains resistance
- Resistencia al deslizamiento / Slip resistance



Stile Ceramic

Ctra. Castellón S/N
12110, Alcora, Castellón (Spain)
+34 964 89 90 70
www.stileceramic.es